

dekwall



GALAKON

Dane techniczne

| Wymiary płytki | Standard - metoda testu | Jednostka | 600 x 300 x 3mm 23 1/3 x 11 2/3 x 1/8" 900 x 300 x 3mm 35 7/8 x 11 2/3 x 1/8" | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|--|--------|
| | | | Wosk | Lakier |
| | | | Wynik | |
| | | | Wosk | Lakier |
| Wymiary | EN 427 | mm | 600 ± 0.5% 300 ± 0.5% | |
| Prostokątność | EN 427 | mm | 600: < 1.0mm 300: < 0.5mm | |
| Grubość | ISO 7322 | mm | 3.0 ± 0.3% | |
| Gęstość pozorna | EN 672 | Kg/m ³ | ≥ 200 | |
| Stabilność wymiarowa | EN 434 | % | ≤ 0.4 | |
| Zwijanie się | EN 434 | mm | ≤ 6 | |
| Zawartość wilgoci | EN 12105 | % | ≤ 7 | |
| Formaldehyd | EN 12149, method C | mg/Kg | ≤ 95 | |
| Monomer chlorku winylu | EN 12149, TEST B | mg/Kg | ≤ 0,2 | |
| Opór cieplny | EN 12667 | m ² K/w | 0.0583 | 0.0572 |
| Odporność ogniowa | EN 15102:2007 | Klasa | E | E |
| Pochłanianie dźwięku | ISO 354 | αw | 0.10 | |
| Migracja metali ciężkich | EN 12149 | | spełnione | |